

WMC Sinterstar AG
Bahnstrasse 1
CH-4932 Lotzwil
Tel. +41 (0)62 919 70 40
Fax +41 (0)62 919 70 50
info@wmc-sinterstar.ch

Sorte Grade	B50 HIP	ISO-Bereich ISO-Range	G30 grob/coarse
----------------	----------------	--------------------------	-----------------

Chemische Zusammensetzung Chemical composition			Physikalische Daten Physical information		
WC	85	wt%	Mittlere WC Korngrösse Average WC grain size	Grob / coarse	
TiC		wt%	Dichte Density	14.0	g/cm ³
TaC / NbC		wt%	Härte Hardness	1080	HV30
Co	15	wt%	Risszähigkeit Fracture strength	18.5	N/mm ² ·m ^(1/2)
Ni		wt%	Biegebruchfestigkeit Transverse rupture strength	3500	N/mm ²
Andere Others		wt%	Druckfestigkeit Compressive strength	3800	N/mm ²
Porosity	<A02 B00 C00 Eta 00		Elastizitätsmodul Young's modulus	520	kN/mm ²
			Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	95	W/mK
			Wärmeausdehnungskoeffizient Thermal expansion coefficient	6.2	10 ⁻⁶ K

Bemerkungen / Comments:

Typische Gefügestruktur / Typical Microstructure:

