

WMC Sinterstar AG
Bahnstrasse 1
CH-4932 Lotzwil
Tel. +41 (0)62 919 70 40 Fax +41 (0)62 919 70 50

info@wmc-sinterstar.ch

Sorte Grade	V45E HIP	ISO-Bereich ISO-Range	K40
----------------	-----------------	--------------------------	-----

Chemische Zusammensetzung Chemical composition			Physikalische Daten Physical information		
WC	> 87	wt%	Mittlere WC Korngrösse Average grain size		Mittel/ Medium (2.0 µ)
TiC		wt%	Dichte Density		14.3 g/cm ³
Ta/NbC		wt%	Härte Hardness		1420 HV30
Co	12	wt%	Risszähigkeit Fracture strength		ca. 13.0 N/mm ² ·m ^(1/2)
Ni		wt%	Biegebruchfestigkeit Transverse rupture strength		3250 N/mm ²
Andere Other	< 1	wt%	Druckfestigkeit Compressive strength		ca. 5000 N/mm ²
			E-modul Young's module		565 kN/mm ²
			Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity		85 W/mK
			Wärmeausdehnungskoeffizient Thermal expansion coefficient		5.7 10 ⁻⁶ K

Bemerkungen / Comments:

- Erodiersorte mit Korrosionsschutz / EDM grade with corrosion inhibitor

Typische Gefügestruktur / Grade structure

